

AN: PAT 1993-135878
TI: Compound fibre building material coating comprises varnish contg. dye microcapsules to show areas subjected to pressure and impact before installation
PN: **EP538580-A1**
PD: 28.04.1993
AB: The coating to indicate impact and pressure damage to building components, esp. of compound fibre materials, is a varnish containing microcapsules filled with a dye. The microcapsules mixed into the varnish have different pressure sensitivities, and contain different dye colours, so that an indication denotes not only the area but also the severity of any pressure or impact. After drying, the varnish can be washed off, or peeled clear. The varnish can contain mixed microcapsules, each filled with a different colour, to show slight and insignificant forces, medium effects such as delaminations, and seriously damaged zones, through the visible colours within the varnish coating.; The coating indicates where stored components have been subjected to pressure or impact before they are used or maintained. The coating gives a reliable indication of damaged areas, without non-destructive testing or the need for power supplies at the assembly point. It protects the surface and does not affect the environment on application or removal.
PA: (BADI) BASF AG; (DAIM) DEUT AEROSPACE AG;
(MESR) MESSERSCHMITT-BOELKOW-BLOHM GMBH;
IN: DRECHSLER K; MARTIN W; SIEGLING H; SCHULER B; WENDEL ;
FA: **EP538580-A1** 28.04.1993; DE4134816-A1 13.05.1993;
CO: DE; EP; FR; GB; IT;
DR: DE; FR; GB; IT;
IC: C09D-005/00; C09D-005/20; C09D-007/12; G01N-021/88;
MC: A12-B01; A12-L; A12-R01; A12-W05; G02-A05; G04-B09;
DC: A35; A82; A93; G02;
PR: DE4134816 22.10.1991;
FP: 28.04.1993
UP: 13.05.1993

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 538 580 A1**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 92114104.0

(51) Int. Cl.⁵: **C09D 5/00, C09D 7/12,
G01N 21/88**

(22) Anmeldetag: 19.08.92

(30) Priorität: 22.10.91 DE 4134816

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
28.04.93 Patentblatt 93/17

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE FR GB IT

(71) Anmelder: **Deutsche Aerospace
Aktiengesellschaft**
Postfach 80 11 09
W-8000 München 80(DE)
Anmelder: **BASF Aktiengesellschaft**
Carl-Bosch-Strasse 38
W-6700 Ludwigshafen(DE)

(72) Erfinder: **Drechsler, Klaus**
Aiblinger Strasse 10
W-8152 Feldkirchen-Westerham(DE)
Erfinder: **Siegling, Hans-Friedrich**
Kirchsteig 5
W-8011 Eggenstein(DE)
Erfinder: **Martin, Willi, Dr.**
Kornackerstrasse 56
W-8069 Reichertshausen(DE)
Erfinder: **Schuler, Bernhard, Dr.**
Brunnhildenstrasse 7a
W 6800 Mannheim 24(DE)
Erfinder: **Wendel, Dr.**
Wöhlerstrasse 26
W-6700 Ludwigshafen(DE)

(54) **Beschichtung zum Auffinden von Druck- oder Stossstellen an Bauteilen.**

(57) Eine Beschichtung zum Auffinden von Druck- oder Stoßstellen an Bauteilen, insbesondere an Bauteilen aus Faserverbundwerkstoffen, besteht aus einem abwaschbaren Lack oder Abziehlack, in dem mit Farbstoff gefüllte Mikrokapseln eingemischt sind. Die Mikrokapseln können von unterschiedlicher Belastungsempfindlichkeit (Sensitivität) sein, wobei die unterschiedlichen Mikrokapseln mit verschiedenen Farbstoffen gefüllt sind. Dadurch können verschiedenen schwere Schädigungen an einem Bauteil durch die unterschiedliche Farbe der Schadensstelle erkannt werden.

EP 0 538 580 A1

Die Erfindung bezieht sich auf eine Beschichtung zum Auffinden von Druck- oder Stoßstellen an Bauteilen gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Eine solche Beschichtung ist aus dem in der DE-PS 40 07 152 beschriebenen Verfahren bekannt. Dort besteht die Beschichtung aus einer drei Wirksubstanzen enthaltenden Basissubstanz, wobei die erste Wirksubstanz der Zünder, die zweite Wirksubstanz der Farbstoff und die dritte Wirksubstanz ein das Reagieren des Farbstoffs begrenzender Inhibitor ist. Dieses bekannte Verfahren ist mit seinen drei Wirkstoffen umständlich in der Herstellung. Es muß gewährleistet sein, daß die einzelnen Wirksubstanzen gleichmäßig in der Beschichtung verteilt sind. Ist dieses nicht der Fall, kann der als Zünder dienende Oxidator nicht die Farbstoffe oxidieren und nicht den durch die Oxidation des Farbstoffes bedingten Farbumschlag bewerkstelligen.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Beschichtung der eingangs genannten Art einfacher und wirkungsvoller auszubilden.

Diese Aufgabe ist erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß die Beschichtung aus einem Lack besteht, in dem mit Farbstoff gefüllte Mikrokapseln eingemischt sind. Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet.

Der wesentliche Vorteil der Erfindung besteht darin, daß in einem bekannten handelsüblichen Lack eine große Anzahl von mit Farbstoff gefüllten Mikrokapseln eingemischt sind. Insbesondere findet die Erfindung ihre Anwendung auf abwaschbare Lacke oder Abziehlacke, die bei Bauteilen aus Faserverbundwerkstoffen vor der Montage oder einer Wartung aufgetragen werden, worauf die Bauteile zwischengelagert werden. Wurde das Bauteil während der Lagerung stoßartig belastet, zeigen die mit Farbstoff gefüllten Mikrokapseln dieses durch eine Farbänderung des Lackes an. Wenn Mikrokapseln mit verschiedener Belastungsempfindlichkeit (Sensitivität) in dem Lack vorhanden sind, wobei die unterschiedlich sensitiven Mikrokapseln verschiedene Farbstoffe enthalten, kann ein direkter Zusammenhang zwischen der Farbänderung und der Schwere des Schadens an dem Bauteil festgestellt werden. Die erfindungsgemäße Beschichtung bewirkt außerdem wie alle Lacke einen gewissen Schutz gegen mechanische Beschädigungen, wie z.B. Kratzer und Verschmutzung. Da die Mikrokapseln eine Größenordnung von etwa 1/10 mm haben, kann der damit versehene Lack in üblicher Weise in Tauch-, Spritz- oder Streichverfahren aufgebracht und ggf. vor der Montage einfach wieder entfernt werden. Weitere Vorteile der Beschichtung sind:

- Reduzierung der Herstellungskosten von Bauteilen aus Faserverbundwerkstoffen durch eine Verminderung der Qualitätsprüfungen,

weil ohne die erfindungsgemäße Beschichtung an einem Bauteil eventuelle Stoßschäden nicht erkennbar sind und deshalb eine aufwendige Ultraschallprüfung erforderlich ist;

- Verminderung des Risikos eines Strukturversagens von Bauteilen durch von außen nicht sichtbare Schäden;
- einfache Inspizierbarkeit der Bauteile;
- keine Umweltbelastung oder Medienbelastung der Bauteile durch Wasser oder Lösungsmittel beim Aufbringen oder Entfernen von sonst üblichen Indikatoren zur Schadensbestimmung;
- Verhinderung von Verschmutzungen der Bauteile;
- Wegfall einer sonst bei Prüfungen erforderlichen Stromversorgung.

Ausführungsbeispiel für eine erfindungsgemäße Beschichtung und Schadensauswertung:

In einen handelsüblichen wasserlöslichen Kunstharzlack werden leicht sensitive Mikrokapseln mit einem blauen Farbstoff, mittelsensitive Mikrokapseln mit einem gelben Farbstoff und schwersensitive Mikrokapseln mit einem roten Farbstoff eingemischt und gleichmäßig verrührt. Der fertige Lack wird z.B. im Tauchverfahren auf eine Konsole aus Faserverbundwerkstoff aufgetragen. Die Konsole wird nach dem Trocknen des Lackes bis zum Einbau in ein Flugzeug zwischengelagert. Vor der Montage der Konsole kann dann durch einfaches Inspizieren festgestellt werden, ob die Konsole während der Lagerung oder des Transportes beschädigt worden ist. Ist eine Beschädigung vorhanden, so ist leicht der Grad der Beschädigung durch die an der Druck- oder Stoßstelle auftretende Farbe zu erkennen. Ist die Druckstelle blau, kann auf eine unbedeutende Schädigung geschlossen werden. Bei gelber Farbe der Schadensstelle ist eine weitere Untersuchung, z.B. mit Ultraschall erforderlich; die Konsole ist wahrscheinlich nach Reparatur noch brauchbar. Bei roter Schadensstelle ist auf eine starke Schädigung zu schließen, die eine Verwendung ausschließt, womit die Konsole zum Ausschuß wird. Nach dem Inspizieren kann die Beschichtung durch Abwaschen oder Abziehen leicht entfernt werden, wodurch die Konsole für die Montage fertig ist.

Patentansprüche

1. Beschichtung zum Auffinden von Druck- oder Stoßstellen an Bauteilen, insbesondere an Bauteilen aus Faserverbundwerkstoffen, die nach dem Aufbringen beim Auftreten von Druck- oder Stoßbelastungen ihre Farbe ändert, **dadurch gekennzeichnet**, daß sie aus einem Lack besteht, in dem mit Farbstoff gefüllte Mikrokapseln eingemischt sind.

2. Beschichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß Mikrokapseln mit unterschiedlicher Belastungsempfindlichkeit (Sensitivität) eingemischt sind, wobei die unterschiedlichen Mikrokapseln mit verschiedenen Farbstoffen gefüllt sind. 5
3. Beschichtung nach den Ansprüchen 1 und 2, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Lack nach dem Trocknen abwaschbar ist. 10
4. Beschichtung nach den Ansprüchen 1 und 2, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Lack nach dem Trocknen abziehbar ist. 15
5. Beschichtung nach den Ansprüchen 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet**, daß in den abwaschbaren Lack oder Abziehlack leicht sensitive Mikrokapseln mit einem ersten Farbstoff zum Erkennen von unbedeutenden Schäden, 20
mittelsensitive Mikrokapseln mit einem zweiten Farbstoff zur Erkennung von mittleren Schäden, wie z.B. Delaminationen, und schwer sensitive Mikrokapseln mit einem dritten Farbstoff zur Erkennung schwerer Schäden eingemischt sind. 25

30

35

40

45

50

55



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 92 11 4104

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
X	GB-A-2 194 062 (BRITISH AEROSPACE PLC) * Ansprüche 1-8, 10-17, 19, 20 * * Seite 1, Zeile 115 - Zeile 118 * * Seite 2, Zeile 25 - Zeile 39 * * Seite 2, Zeile 82 - Zeile 101 * ---	1	C09D5/00 C09D7/12 G01N21/88
P, X	EP-A-0 460 994 (HUTCHINSON S.A.) * Ansprüche 1, 7, 13, 14, 15, 19 * * Seite 2, Zeile 1 - Zeile 17 * * Seite 2, Zeile 55 - Zeile 58 * * Seite 5, Zeile 26 - Zeile 33 * * Seite 6, Zeile 17 - Zeile 28 * * Seite 7, Zeile 53 - Seite 9, Zeile 14 * ---	1, 2	
A	GB-A-2 107 213 (BAJ VICKERS LIMITED) * Ansprüche 1-8 * * Seite 1, Zeile 30 - Zeile 47 * -----	1	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5)
			C08K C09D G01N B41M
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 05 FEBRUAR 1993	Prüfer HOLLENDER C.J.F.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			